

Istruzione per gli accessori Textur

OPITEC



| | | |
|--|--------|---|
| Materiale utilizzato: | | |
| SIO-2 PLUS® - argilla soft 1000 g, terracotta | 503077 | 2 |
| Sfera in acrilico, 120 mm, trasparente | 490065 | 1 |
| Cuore in acrilico, Ø 80 mm, trasparente | 490294 | 1 |
| FIMO® soft 350 g, bianco | 475197 | 1 |
| FIMO® soft 57 g, rosso indio | 495940 | 2 |
| FIMO® soft 57 g, rosso ciliegia | 415348 | 2 |
| FIMO® soft 57 g, smeraldo | 495043 | 1 |
| FIMO® soft 57 g, caramello | 495331 | 2 |
| FIMO® soft 57 g, cioccolato | 495364 | 2 |
| Stuoia Textur ca. 90 x 90 mm, Peacock | 584061 | 1 |
| Stuoia Textur ca. 90 x 90 mm, Moments | 572202 | 1 |
| Stuoia Textur ca. 90 x 90 mm, Paisley | 572235 | 1 |
| Stuoia Textur ca. 90 x 90 mm, Village | 572224 | 1 |
| Attrezzi/ materiali consigliati: | | |
| Staedtler - impastatrice per sostanze modellabili, ca. 270 x 265 x 167 mm (Lx-Lxa), larghezza rullo ca. 175 mm | 438197 | 1 |

| | | |
|---|--------|---|
| Rullo modellatore | 807196 | 1 |
| Fimo® Cutter-Set | 527333 | 1 |
| SCULPEY collante indurente nel forno, 59 ml | 428525 | 1 |

Attrezzi necessari:

Carta forno, olio vegetale, pennello a setola, carta da cucina, forbice, coltello appuntito, forno da casa

Istruzione:



1. Modellare con l'aiuto delle forme acriliche divisibili sfera e cuore, come anche con il Sio-2 PLUS® argilla Soft, le forme grezze di argilla per gli accessori Textur sfera e cuore.
2. Per fare ciò spalmare l'interno delle forme acriliche (metà) con olio vegetale.
3. Quindi premere nell'interno delle metà della sfera/ cuore uno strato grosso ca. 5-8 mm di argilla (la grossezza dipende dalla grandezza della forma acrilica).
4. Tagliare l'argilla nella parte superiore della sfera/ cuore con un coltello per renderla diritta.
5. Togliere le metà di argilla dalle forme acriliche (metà di sfera e stella).
6. Eliminare mediante panno da cucina l'olio in eccesso dalle forme di argilla.
7. Assicurarsi di aver realizzato entrambe le metà delle forme di sfera e cuore di argilla.
8. Lasciare asciugare entrambe le metà di argilla per ca. 2 – 3 giorni all'aria. Asciugando la dimensione delle forme grezze si riduce.
9. Incollare, dopo l'asciugatura, mediante collante Sculpey®, entrambe le metà della sfera oppure cuore tra di loro.
10. Formare seguendo l'istruzione tutte le misure desiderate delle forme grezze di argilla.

11. Stendere, con l'impastatrice, una piastra bianca di ca. 3 mm di spessore dalla sostanza per modellaggio (ca. 10 x 10 cm).
12. Appoggiare la stuoia Textur desiderata con il lato del motivo sulla sostanza per modellaggio.
13. Spingere con un rullo sul retro della stuoia Textur.
14. La pasta per la modellazione viene pressata negli incavi del modello (stuoia Textur).



15. Pressare bene con le dita la pasta di modellaggio negli incavi della stuoia Textur.

16. Ora eliminare dalla stuoia Textur con un coltello preso dal Fimo Cutter-set, la massa bianca in eccesso fino alla venatura della stuoia Textur.



17. Prendere i colori desiderati della sostanza Fimo.
18. Modellare a temp.ambiente.
19. Stendere, con la macchina impastatrice, i singoli colori ottenendo dei rettangoli (spess.ca.3 mm).
20. Congiungere i rettangoli variopinti ottenendo una piastra da modellare.
21. Ripassare con il rullo sopra la piastra modellata di 10 x 10 cm per congiungere i rettangoli.
22. La piastra dovrebbe avere una misura minima di 11 x 11 cm.



23. Appoggiare ora la stuoia Textur preparata (con la parte riempita) sulla piastra modellata variopinta da 11 x 11 cm. (Nell'illustrazione è indicata un'altra piastra.)
24. Ripassare con il rullo modellatore sul retro della piastra Textur.
25. La sostanza per modellaggio bianca che si trova nella stuoia viene ora riportata sulla piastra variopinta.
26. La struttura ora è riportata sulla piastra variopinta.



27. Ritagliare con un coltello appuntito il motivo desiderato dalla piastra di modellaggio strutturata.
28. Premere il motivo sulla forma grezza (sfera oppure cuore).
29. Coprire l'intera forma grezza con diversi motivi (utilizzare diverse stuoie Textur.)
30. Indurire l'intera sfera, l'intero cuore per ca. 30 minuti a 110° C nel forno di casa.

**Buon divertimento nella realizzazione
vi augura il team creativo OPITEC!**