

# Istruzioni

T001K004

## Accessori modellati



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Stuoia Textur, ca. 90 x 90 mm, Blossoms	613320	1
Stuoia Textur, ca. 90 x 90 mm, Hearts	613308	1
Stuoia Textur, ca. 90 x 90 mm, Butterfly	613331	1
FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, bianco	495700	2
FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, giallo sole	495928	2
FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, petrolio	608987	2
FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, grigio delfino	495386	2
FIMO® soft ca. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, nero	495788	4
Paper-Art alfabeto ca. 60 - 140 x 100 mm, profondità ca. 30 mm, H	433212	1
Paper-Art alfabeto ca. 60 - 140 x 100 mm, profondità ca. 30 mm, O	433348	1
Paper-Art alfabeto ca. 60 - 140 x 100 mm, profondità ca. 30 mm, M	433290	1
Paper-Art alfabeto ca. 60 - 140 x 100 mm, profondità ca. 30 mm, E	433175	1
Marabu Artist Spray Paint 400 ml, blu turchese	618456	1
<b>Utensili consigliati</b>		
Rullo modellatore, ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Staedtler - impastatrice per sostanze modellabili	438197	1
FIMO® Cutter-Set, ca. 110 - 150 x 20 mm, set da 4	527333	1
Taglierino universale	301530	1
Set di utensili per lavori di ceramica, ca. 130 - 200 mm, 11 parti	311365	1
Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002	319101	1
Stick di ricarica ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi	301139	1
UHU collante per bricolage, 90 g, trasparente	300100	in alternativa
<b>Utensili necessari</b>		
sottomano, carta da forno, rullo modellatore, coltello appuntito, Fimo-Cutter, salviettine umidificate, placca da forno, forno		



1  
Impastare con le mani la sostanza per modellaggio desiderata a temperatura ambiente. Stendere una piastra di ca. 2 - 3 mm di spessore per colore con il rullo modellatore (oppure con l'impastatrice).



2  
Premere la sostanza per modellaggio con una stecca per modellaggio sulla stuoia Textur.




3  
Coprire completamente la stuoia Textur con la sostanza per modellaggio. Le profondità del Design devono essere riempite completamente.



4  
Rimuovere con il Fimo-Cutter lo strato di Fimo finchè rimane solamente del Fimo nel design approfondito.



5 Stendere una piastra di ca. 2 - 3 mm di spessore dal Fimo nero con il rullo modellatore (oppure l'impastatrice). La dimensione della piastra dovrebbe corrispondere alla dimensione della lettera.



6 Appoggiare la stuoia Textur riempita, con la parte frontale, sulla piastra nera. Stendere il Design della stuoia Textur con il rullo modellatore.




7 Rimuovere con attenzione la stuoia Textur.



8 Appoggiare le lettere sulla sostanza per modellaggio decorata. Ritagliare con il taglierino la forma della lettera.





Indurire le lettere modellate nel forno, a 110°C per 30 minuti. Colorare completamente le lettere Paper Art con colore spray, lasciare asciugare il colore. Fissare con la pistola termoincollante (oppure collante per bricolage) la lettera modellata sulla lettera Paper Art colorata.

*Buon divertimento nella realizzazione ti augura  
il tuo team creativo OPITEC!*